

## أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المهد طبقاً للمواصفات القياسية الدولية

د/ شيراز عبد الرزاق عمار  
أستاذ هندسة المواد المساعد  
قسم تصميم الأزياء - كلية التصميم  
جامعة القصيم

أ/ أمنية فيصل عبده المرشد  
ماجستير تصميم الأزياء  
كلية التصميم - جامعة القصيم

### الملخص

في ظل التكنولوجيا الحديثة وتطورها المستمر أصبح لزاماً على القائمين على صناعة المنسوجات والملابس سواء من الأكاديميين أو من رجال الصناعة العمل على ملاحقة الركب العالمي في التقنيات الحديثة من أجل تحقيق المنافسة في الأسواق العربية والعالمية. وتطبيق المعالجات الترموكرومية بشكل أكثر ملائمة على المنسوجات بواسطة طباعة الشاشة باستخدام تركيبات طباعة بمواد تلوين، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكن بالضرورة إفتراض أن المواد سوف تتصرف كمواد التلوين الطبيعية لأنها ليس لديها مستويات مماثلة من الثبات.

أهداف البحث:

- 1- تحديد خصائص المعالجة الترموكرومية وطرق تطبيقها على النسيج.
- 2- معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عمليات الصباغة.
- 3- معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عمليات الطباعة.
- 4- توظيف أجزاء من الأقمشة المعالجة بالخاصية الترموكرومية بملابس الأطفال في مرحلة المهد.
- 5- قياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية (قبل/بعد) لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المهد طبقاً للمواصفات القياسية الدولية.

توصل البحث الي:

قياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التريكو (محل الدراسة)، وذلك بإجراء بعض الاختبارات المعملية على أقمشة التريكو قبل وبعد المعالجة، وتمت الاختبارات تبعاً للمواصفات القياسية الأمريكية والأوربية، وتم تحديد طريقة التقدير ووحدة القياس المستخدمة والأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل التي تؤثر في عملية القياس، وتم إعداد مجموعة من تصميمات ملابس أطفال في مرحلة المهد موظف فيها أجزاء من الأقمشة المعالجة، وتم تنفيذ عدد 6 تصميمات.

وتم تحليل نتائج الاختبارات المعملية لقياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية قبل / بعد لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المهد طبقاً للمواصفات القياسية الدولية.

أوصي البحث بـ:

- 1- استخدام الخامات الكرومحرارية في تصميم ملابس ذكية وظيفية يتغير لونها بإرتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي.
- 2- ضرورة توافر الخامات الكرومحرارية في صورة خيوط تطريز وإكسسوارات (كالأزرار والخرز) من أجل استخدامها بصورة أفضل لإضافة قيم جمالية ووظيفية متعددة في مجال تصميم الأزياء.
- 3- تشجيع الباحثين على دراسة:
  - خصائص الأحبار الترموكرومية من مشتقات Leuco وذلك لتحسين مقاومتها للأشعة فوق بنفسجية.
  - الأنظمة الجزئية للمركبات المكونة للحبر الحراري وذلك لزيادة قائمة الألوان المتاحة منها وبالتالي إمكانية زيادة أكثر تأثيرات لونية.

الكلمات المفتاحية: المعالجة الترموكرومية، أقمشة ملابس الأطفال.

## The Effect of Thermochromic Treatment on the Natural and Mechanical Properties of Children's Clothing Fabrics in the Cradle Stage according to International Standards

**Umniah Faisal Abdo Al-Murshid**  
MSc in Fashion Design  
College of Design  
Qassim University -KSA

**Dr. Chiraz Ammar**  
Assistant Professor of Materials  
Engineering  
Department of Fashion Design  
College of Designs  
Qassim University -KSA

### ABSTRACT

Thermochromic treatments are most appropriate for textiles by screen printing using printing formulations with coloring agents, and it must be taken into account that it cannot necessarily be assumed that materials will behave like natural coloring materials because they do not have comparable levels of stability.

Research aims :

- 1- Determining the characteristics of the thermochromic treatment and methods of applying it to the tissue.
- 2- Treating children's clothing fabrics with the thermochromic property using dyeing processes.
- 3- Treating children's clothing fabrics with the thermochromic property using printing processes.
- 4- Using parts of fabrics treated with the thermochromic feature in children's clothes in the cradle stage.
- 5- Measuring the effect of the thermochromic treatment on the natural and mechanical properties (before / after) of the fabrics of children's clothes in the cradle stage, in accordance with international standards.

The results of the laboratory tests were analyzed to measure the effect of the thermochromic treatment on the natural and mechanical properties before / after the fabrics of children's clothes in the cradle stage, according to international standards.

I recommend searching:

- 1- The use of chrome and heat materials in the design of smart and functional clothes that change color as the body temperature rises above the normal range.
- 2- The necessity of the availability of chromo-thermal materials in the form of embroidery threads and accessories (such as buttons and beads) in order to better use them to add multiple aesthetic and functional values in the field of fashion design.
- 3- Encouraging researchers to study:
  - Properties of thermo inks from Leuco derivatives to improve their resistance to ultraviolet rays.
  - Partial systems of compounds that make up thermal ink, in order to increase the list of available colors, and thus the possibility of increasing more color effects.

**Keywords:** thermochromic treatment, children's clothing fabrics.



## المقدمة :

في ظل التكنولوجيا الحديثة وتطورها المستمر أصبح لزاما على القائمين على صناعة المنسوجات والملابس سواء من الأكاديميين أو من رجال الصناعة العمل على ملاحقة الركب العالمي في التقنيات الحديثة من أجل تحقيق المنافسة في الأسواق العربية والعالمية (وفاء الصعيدي؛ جيهان عبد الحميد، 2012، ص 194) .

ويعتبر اللون هو السمة الأكثر وضوحاً ومرئية في تصميم النسيج ومصدر إستلهم العديد من مصممي الأزياء ، فهو يساعدهم على تقديم إبتكارات لونية جديدة ، وبالتالي فهو يُعتبر التصميم الأساسي بالنسبة للعديد من المصممين الذين يهتمون بشكل أساسي بالجانب الجمالي ، بالإضافة لذلك تُعتبر الخصائص الفيزيائية للنسيج التي تسمح بزيادة اللون من خلال الإضاءة الخفيفة ، والتأثيرات السطحية والهيكلية هي أيضا ذات قيمة هائلة بالنسبة للمصممين ، فاللون بمثابة مؤثر عاطفي ، حيث أنه يستطيع أن يُحرك المشاعر من حال إلى حال وله القدرة على الإلهام .

وتوفر مجالات الصبغات التجارية الحالية لمصممي النسيج القدرة على إستلهم وتقديم مجموعة كبيرة من الألوان إلى مجال الغزل أو النسيج ، حيث تكون هذه الأصباغ مطلوبة لتوفير لون قابل للإنتاج ، ثابت ذو تأثير متوقع ، ومن حيث الجانب الفني يجب أن يكون ثابت تجاه التعرض لتأثيرات خارجية مثل الضوء والغسيل .  
فالإختلاف في لون القماش المصبوغ أو المطبوع عندما يتعرض القماش إلى تغير في درجة الحرارة أو الضوء ، يكون غير مرغوب فيه إلى حد كبير ، وبالتالي فإن هذا الإختلاف يُعد عيباً .

وفي السنوات الأخيرة وجدت تطبيقات تجارية للأصباغ التي تظهر تغير لوني واضح عندما تتعرض إلى محفز خارجي ، وبشكل خاص عندما يكون هذا التغير يمكن التحكم فيه وقابل للإنعكاس ، وتعرف مثل هذه الأصباغ الآن بشكل عام باسم (المواد الكرومية) ، والتي يوجد منها أنواع مختلفة ، فعلى سبيل المثال تكتسب الأصباغ الضوئية لونا عندما تتعرض للأشعة فوق البنفسجية ثم تعود إلى حالتها الأصلية عديمة اللون عند إزالة مصدر الضوء .

وتكون معظم التطبيقات التجارية للأصباغ الضوئية موجودة في نظارات العيون (النظارات الشمسية، ونظارات التزلج) ، والطباعة الآمنة ، والتطبيقات التكنولوجية المتطورة مثل تخزين "بطاريات" البيانات البصرية (Chowdhury, M., 2014, p. 107-123)


وتتأثر مواد التلوين وأصباغ الترموكروميك "التلون الحراري" التي تُغير لونها على نحو مُتحكم فيه عندما تتغير درجة الحرارة ، ويُستخدم تغير اللون للإشارة إلى تغير درجة الحرارة ، فعلى سبيل المثال تُستخدم هذه الأصباغ في مقاييس الحرارة الشريطية البلاستيكية ، تغليف المواد الغذائية ، التصوير الحراري الطبي الإلكتروني.

واستخدمت أيضا المنسوجات الحرارية على المستوى التجاري ، حيث ظهرت بشكل خاص في طباعة التيشيرتات التي يتغير لونها مع تغير درجة حرارة الجلد في أواخر فترة الثمانينات ، ففي عام 2012 قام كريستي بتوظيف الأقمشة ذات الخاصية الترموكرومية في مراقبة الحرارة بصورة علمية دقيقة بهدف تحفيز المتخصصين في صناعة الملابس على مواكبة التقدم العالمي في هذا المضمار ، وتعتبر هذه الملابس الجديدة صالحة للأطفال، حيث يتغير لونها في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل، أي أن حرارة الجسم شيء محسوس مع أنها غير مرئية لكنها أصبحت بخاصية الترموكروميك قابلة للملاحظة (Christie, R., 2012, p. 26) .

وتطبق المعالجات الترموكرومية بشكل أكثر ملائمة على المنسوجات بواسطة طباعة الشاشة بإستخدام تركيبات طباعة بمواد تلوين ، ويجب الأخذ في الإعتبار أنه لا يمكن بالضرورة إفتراض أن المواد سوف تتصرف كمواد التلوين الطبيعية لأنها ليس لديها مستويات مماثلة من الثبات.

ففي حالة أنواع صبغة ليوكو Leuco ، من الممكن أن تكون صبغات الطباعة ومواد التلوين التقليدية وظروف المعالجة الموائمة للعمل بشكل جيد ، ويوجد أمثلة على سلوك تغير لون المنسوجات المطبوعة بصبغ ليوكو الترموكروميك Leuco Thermochromic في الصور (1، 2).

وتوضح الصورة (1- أ) عينة من النسيج المطبوعة بالشاشة بشكل منفصل بصبغة ليوكو ثرموكروميك ذات اللون الأخضر والأرجواني والأزرق ، والتي تبين الألوان الفردية للألوان التي يمكن الحصول عليها في درجات الحرارة المحيطة ، وتبين الصورة (1- ب) نفس العينات مع درجة الحرارة التي تم إثارتها باستخدام مجفف الشعر ، مما يؤدي إلى إختفاء النموذج ، ثم تظهر التصاميم مرة ثانية عندما تبرد العينات وترجع إلى درجة حرارة الغرفة ، وتوضح الصورة (2- أ) تصميم مستوحى من الدوائر الإلكترونية ، يبين وظيفة تغير لون مختلفة ، حيث تم طباعة الخلفية بواسطة شاشة مفتوحة باستخدام ثرموكروميك برتقالي مع صبغة بيضاء غير شفافة لإنتاج تأثير لون أكثر خفية وغير ملحوظ ، وتوضح الصورة (2- ب) تصميم مُغطى باستخدام صبغة بنية ، وبالتدفة بمجفف الشعر ، تختفي الخلفية تاركة صورة التصميم الدائم (Christie, R., 2012, p. 16)



ويوجد نوعان رئيسيان من أنظمة الثرموكروميك التي يمكن تطبيقها على المنسوجات ، حيث أن هذه المواد ليست أصباغ بالمعنى التقليدي ، ويشار إلى النظام الذي يتم استخدامه بشكل شائع على أنه نوع من صبغة ليوكو Leuco.

وهذا النظام يعتمد على تكوين الألوان من تفاعل ثلاثة مواد هي : مكون اللون (صبغة ليوكو Leuco) ، حمض (أو منشط) ومحلول مذيب منخفض ، ويتضمن نمط العمل بهذه المواد سلسلة من التحولات الفيزيائية داخل النظام المركب ، مما يؤدي إلى حدوث تحول كيميائي بين الأشكال الملونة والأشكال عديمة اللون المعتمدة على كيمياء صبغة الليوكو ، ويكون تأثير التلون الحراري الملاحظ عادةً هو التغيير من الملون إلى عديم اللون (الذي يكون قابل للانعكاس) مع ارتفاع درجة الحرارة ، وبالرغم من المزج مع أصباغ ومواد تلوين تقليدية، كذلك يمكن تحقيق تبادل بين لونين مُنفردين. (Aitken, S., 1996, p. 26)

أما بالنسبة للنوع الثاني لنظام الثرموكروميك الذي يمكن تطبيقه على المنسوجات فإنه يعتمد على البلورات السائلة ، والتي غالباً ما تُسمى الحالة الرابعة من المادة ، فهي تكون مثل السائل في السلوك ولكن الجزيئات لديها ميل إلى الإصطفاف في نمط منظم ، وذلك على عكس السوائل العادية التي يكون فيها إتجاه الجزيئات عشوائياً ، وبالإضافة لذلك، يكون التأثير الحراري "الثرموكروميك" الذي توفره أنواع معينة من البلورات السائلة مُختلفاً تماماً عن أنواع صبغات الليوكو في أنها بوجه عام توفر طيفاً مُتغيراً بشكل مستمر من الألوان على مدى مجموعة من درجات الحرارة "عرض اللون" ، وتنشأ الألوان من التغيرات الفيزيائية في الهيكل التوجيهي للبلورة السائلة بدلاً من التحويل الكيميائي المرتبط بأنواع صبغة الليوكو ، ويحدث تغير اللون نتيجة لتفاعل الضوء مع البلورات السائلة لإنتاج انعكاس ملون عن طريق تداخل البلورات مع بعضها ، ومن الإختلاف الحادث في هيكل البلورات السائلة بإختلاف درجة الحرارة (Kulcar, R., 2010, p. 271)

ويوجد مجموعتان معروفتان من الثرموكروميك البلوري السائل ، هما : الكوليستيري (منتجات طبيعية مُعدلة كيميائياً) والنيماتيك الكيرالي (منتجات إصطناعية تماماً) ، ومن خلال هذين النوعين يتضح أن البلورات النيماتيكية الكيرالية تُظهر عرض للون أكثر إثارة ، ولكنها تكون ذات تكلفة أكثر من تلك الكوليستيرية ، ومن خلال التكوينات الدقيقة فإن كل من النظم الحرارية يمكن ضبطها لإعطاء تغيرات اللون في درجات حرارة مختلفة كما هو موضح في الصورة (Kulcar, R., 2010, p. 277)



ظاهرة من تأثير حراري قابل للإنعكاس تم الحصول عليها من طباعة البلور السائل على المنسوجات

فمن سمات كلاً من الأنظمة الحرارية المطبقة على المنسوجات هو وجود عملية الكبسلة ، التي هي عبارة عن عملية لف المكونات في قشرة صلبة صغيرة ، وهذه العملية تكون ضرورية لضمان وجود المواد وتزويدها بالحماية من بيئتها التي قد تكون المواد حساسة فيها ، ونظراً لأنهم يُطبقون كجزئيات صلبة منفصلة ، فإنهم يُعتبرون في أغلب الأحيان مواد تلوين بدلاً من الأصباغ ، بالإضافة لذلك هناك عدد قليل نسبياً من مُنتجي مواد الترموكروميك (Burkinshaw, M., 1998, p. 267)


وتنوعت الدراسات التي تناولت معالجة الأقمشة بالخاصية الترموكرومية مثل دراسة ( Aitken, S. & Burkinshaw, M. 1996) والتي هدفت الي إبراز مختلف استعمالات الأنظمة الترموكرومية على النسيج وطريقة قياس خصائص تغير اللون المرتبط بارتفاع درجة الحرارة في المنسوجات المطبوعة بأصباغ الترموكروميك ، كذلك دراسة (Burkinshaw, M. 1998) التي هدفت الي دراسة التحولات الكيميائية لمركبات أنظمة المواد الترموكرومية ، حيث يوجد نوعان رئيسيان من أنظمة الترموكروميك التي يمكن تطبيقها على المنسوجات ، وأيضا دراسة (Nelson ,G. 2002) والتي هدفت الي إبراز استعمالات عملية الكبسلة في العديد من المعالجات على النسيج ، بالإضافة الي دراسة (Christie R. & Bryant, D. 2005) والتي هدفت الي إنتاج تأثيرات لونية باستعمال البلورات السائلة المكبسلة والمطبوعة على خلفيات مختلفة ، وكذلك دراسة (Christie, R., 2012) حيث هدفت الي تطبيق المواد الترموكرومية على المنسوجات وذلك بواسطة الطباعة باستخدام مواد تلوين مختلفة ، ودراسة (Robertson, S., 2008) والتي هدفت الي توضيح إمكانية إستغلال التلوين الحراري في عمل إتجاهات تصميمية جديدة ، وأيضا دراسة (Chowdhury, M., 2014) والتي هدفت الي إستخدام تقنية تغير اللون الحرارية في عمليات الطباعة لتطوير الشكل الديناميكي للأقمشة التقليدية ذات الأنسجة المركبة .

#### مشكلة البحث :

يعتبر هذا البحث محاولة لتوظيف الأقمشة الترموكرومية المعالجة بطريقتي الصباغة والطباعة في ملابس أطفال مرحلة المهد ، وذلك لمساعدة الأم في مراقبة حرارة طفلها الرضيع ، فلا يكفي أن تكون ملابس الأطفال جميلة ، جيدة الخامة ، متقنة الصنع ، إنما يجب أن تتوفر فيها ما يفي باحتياجاته ومتطلباته في مراحل نموه المختلفة ، وكذلك ما يوفر الراحة للأم ، مما دعا إلى إجراء الدراسة الحالية لإنتاج ملابس مراقبة لحرارة الأطفال معالجة بالخاصية الترموكرومية في مرحلة المهد ، وتأكيداً على مشكلة البحث تم إجراء دراسة إستطلاعية لعدد (90) من الأمهات من خلال إستبانة هدفت إلى الأخذ بأرائهم في أهمية موضوع البحث ، وكذلك تحديد المواصفات الوظيفية لملابس الأطفال في مرحلة المهد .

#### جدول (1) نتائج آراء أمهات الأطفال بمرحلة المهد في استخدام الأقمشة الترموكرومية بالسوق المحلي

المجموع	العبارات								البيان	
	8ع	7ع	6ع	5ع	4ع	3ع	2ع	1ع	التكرار	موافق
483	47	51	61	43	75	73	55	78		
556, 5	54, 7	59, 3	70, 1	49, 4	86, 2	83, 9	63, 2	89, 7	%	
175	36	33	23	37	9	9	23	5	التكرار	موافق الي



حد ما	%	5، 7	26، 4	10، 3	10، 3	42، 5	26، 4	38، 4	41، 9	201، 9
غير موافق	التكرار	4	9	5	3	7	3	2	3	36
موافق	%	4، 6	10، 3	5، 7	3، 4	8	3، 4	2، 3	3، 5	41، 2

- جاءت أعلى نسبة اتفاق في "يهتمك استعمال ملابس تساعد الأم في مراقبة حرارة الأطفال في فترة مرضه" بنسبة 7، 89 % موافق، 7، 5 % موافق لحد ما، 6، 4 % غير موافق، مما يدل على اهتمام الأم باستعمال ملابس تساعد في مراقبة حرارة طفلها.
- جاءت أعلى نسبة اتفاق في "المرأة السعودية تسير التطور في الأقمشة والملابس خصوصا التي تخدم طفلها" بنسبة 2، 63 % موافق، 4، 26 موافق لحد ما، 3، 10 % غير موافق، يرجع السبب أن المرأة السعودية تهتم بالتطور في الأقمشة والملابس التي تراقب وتوفر الراحة لطفلها.
- جاءت أعلى نسبة اتفاق في "تفضلين شراء هذا النوع من الملابس لطفلك ان وجد" بنسبة 9، 83 % موافق، 3، 10 موافق لحد ما، 7، 5 % غير موافق، أي ان الأم تفضل شراء هذا النوع من الملابس.
- جاءت أعلى نسبة اتفاق في "تتوقعين هذا النوع من الملابس راحة للأم في مراقبة حرارة الأطفال" بنسبة 2، 86 % موافق، 3، 10 % موافق لحد ما، 4، 3 % غير موافق، مما يثبت ان هذا النوع من الملابس راحة للأم في مراقبة حرارة الطفل.
- جاءت أعلى نسبة اتفاق في "تفضلين الملابس التي تراقب حرارة طفلك على الملابس ذات الماركات" بنسبة 1، 70 % موافق، 4، 26 % موافق لحد ما، 4، 3 % غير موافق، أي ان الأم تفضل الملابس التي تراقب صحة طفلها عن شراء الماركات.
- جاءت أعلى نسبة اتفاق في "تفضلين شراء الملابس بسعر مناسب التي تراقب حرارة طفلك" بنسبة 3، 59 % موافق، 4، 38 % موافق لحد ما، 3، 2 % غير موافق، مما يدل ان الأم تفضل شراء الملابس التي تراقب صحة الطفل بسعر مناسب.

ومن هنا جاءت فكرة البحث في توظيف الأقمشة ذات الخاصية الترموكرومية في مراقبة حرارة الأطفال في مرحلة المهد وذلك في استعمالها في ملابس الأطفال حيث يتغير لونها في حال ارتفاع درجة حرارة الطفل ، حيث أن حرارة الجسم شيء محسوس مع أنها غير مرئية لكنها أصبحت بخاصية الترموكروميك قابلة للمشاهدة، ولذا تناول الظاهرة اللونية الضوئية للصبغات الحرارية وتوظيفها في المنسوجات ، والتي لم تستغل بما فيه الكفاية في مجال المنسوجات ، ومما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤلات التالية :


- 1- ما خصائص المعالجة الترموكرومية وطرق تطبيقها على النسيج ؟
- 2- ما إمكانية معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عملية الصباغة ؟
- 3- ما إمكانية معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عملية الطباعة ؟
- 4- ما إمكانية توظيف أجزاء من الأقمشة المعالجة بالخاصية الترموكرومية بملابس الأطفال في مرحلة المهد ؟
- 5- ما أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية (قبل / بعد) لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المهد طبقاً للمواصفات القياسية الدولية ؟

#### أهداف البحث :

- 1- تحديد خصائص المعالجة الترموكرومية وطرق تطبيقها على النسيج .
- 2- معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عمليات الصباغة .
- 3- معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عمليات الطباعة .
- 4- توظيف أجزاء من الأقمشة المعالجة بالخاصية الترموكرومية بملابس الأطفال في مرحلة المهد .
- 5- قياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية (قبل/بعد) لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المهد طبقاً للمواصفات القياسية الدولية .

#### أهمية البحث :

- 1- إبراز أهمية الخاصية الترموكرومية في ملابس الأطفال لمراقبة ارتفاع درجة الحرارة.



2- توظيف أجزاء من الأقمشة المعالجة بالخاصية الثرموكرومية بملابس الأطفال في مرحلة المهد لتقديم منتج جديد في مجال صناعة ملابس الأطفال .

3- اثناء المكتبة العربية بدراسة حديثة في المعالجة الثرموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المهد .

#### مصطلحات البحث :

- أصباغ الثرموكروميك : (Thermochromic Dyes) :

- (الأصباغ الكرومية) وهي التي تظهر تغير لوني واضح عندما تتعرض إلى مُحفز خارجي حراري أو ضوئي، وتعرف أصباغ الثرموكروميك بأصباغ التلوين الحراري التي يتغير لونها على نحو متحكم فيه عندما تتغير درجة الحرارة. (Aitken, D., 1996, p. 26)

- الصباغة :

- عبارة عن عملية إضافة اللون إلى المنتجات النسيجية مثل الألياف والأقمشة، وتتم الصباغة عادةً في محلول خاص يحتوي على أصباغ ومواد كيميائية مُعينة. وبعد الصباغة، يكون لدى جزيئات الصبغة ارتباطاً كيميائياً غير مقطوع مع جزيئات الألياف.

- الطباعة :

- عبارة عن تطبيق مجموعة من الألوان المختلفة على المنسوجات التي يتم من خلالها التلوين على النسيج، وعادةً ما يكون عدد المعاجين المستخدمة في عملية الطباعة بين 5 : 10 معاجين مطلوبة للنموذج الواحد، ويمكن تزويد اللون إما باستخدام الأصباغ أو مواد تلوين أخرى (Jassim, M., 2016, p. 1)

- ملابس الأطفال : (Children's Clothes) :

- جمع ملابس ، وهو كل ما يلبسه الإنسان على جسده (www.almaany.com) .

- هو تصميم الخطوط الخارجية والداخلية للزّي، ومفردات الزّي والزخارف والمكلمات بالإضافة إلى نوعية الأقمشة المناسبة للتصميم (تحية كامل ، 2002، ص58) .

- مرحلة المهد : (Cradle stage) :

- تبدأ من الولادة إلى عامين ، وتتميز بالنمو الجسمي السريع للطفل، والحركات العشوائية التي يحتاجها الطفل لنموه ، ويتصل سلوكه بالوظائف الفسيولوجية كالتغذية والنوم وعمليات الإخراج ، لذلك سمي الطفل في هذه المرحلة الوليد (وفاء شافعي ، 2007، ص 36) .

#### منهج البحث :

يتبع البحث : الوصفي التحليلي مع الدراسة التطبيقية : لملائمته لتحقيق أهداف الدراسة لبيان مواصفات أقمشة ملابس الأطفال وتحليل النتائج ، والدراسة التطبيقية : لبناء متطلبات التصميم وإنتاج ملابس تسهل للأم مراقبة حرارة الطفل ، كما استخدمت للوصول إلى دراسة أفضل الأقمشة ومستلزمات الإنتاج ، وتوظيف الأقمشة ذات الخاصية الثرموكرومية في أماكن قياس درجة حرارة الطفل ، وهو المنهج الملائم للوصول إلى نتائج البحث والإجابة على تساؤلاته والتحقق من أهدافه.

عينة البحث : تتكون عينة البحث من عدد (90) مفردة موزعة على أمهات الأطفال في مرحلة المهد ، (10) من الخبراء في مجال الطفولة والمختصين من الأطباء .

#### أدوات البحث :

1. إستبانة موجهة للمستهلكات من الأمهات والمنتجين والمسوقين لملابس الأطفال في موضوع الملابس ذات الخاصية الثرموكرومية في مراقبة حرارة ملابس الأطفال بمرحلة المهد .

2. إستمارة تحكيم للأساتذة المتخصصين في مجال الملابس والنسيج للإستبانة الموجهة للخبراء والأطباء في مجال الطفولة والمتخصصات في مجال الطفولة في توظيف أقمشة الملابس ذات الخاصية الثرموكرومية في مراقبة حرارة ملابس الأطفال بمرحلة المهد.

3. إستبانة موجهة للأطباء والمختصين في مجال الطفولة بعنوان "توظيف أقمشة الملابس ذات الخاصية الترموكرومية في مراقبة حرارة الأطفال بمرحلة المهد".

#### حدود البحث :

اقتصرت البحث على :

- توظيف الأقمشة ذات الخاصية الترموكرومية في ملابس الأطفال بمرحلة المهد .
- معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عمليات الصباغة أو الطباعة.

#### الإطار النظري :

#### خصائص المعالجة الترموكرومية :

**التلون الحراري "Thermochromic"** : التلون الحراري هو عبارة عن قدرة بعض المواد على تغيير لونها على حسب درجة الحرارة التي تتعرض لها ، ومن أمثلة هذه المواد نجد الأحبار الحرارية التي لها ميزة التغير اللوني بتغير درجة الحرارة، يتم تطبيق الأحبار الحرارية بشكل أساسي في مجال المعدات ، ولكن الآن أصبحت استخداماتها أكثر فائدة في الحياة اليومية (National Retail Technical Standards Committee, 2014, P. 1)

#### الأصباغ الترموكرومية واستعمالاتها :

يتم تطبيق التلون الحراري ويكون عادة بالملونات الترموكرومية أو ما يسمى كذلك بالصبغات الحرارية على المواد النسيجية كما هو الحال في التيشيرتات والقمصان لإنتاج التصميم الجمالي والوظيفي ، حيث أن التغير في درجة الحرارة المحيطة أو حرارة أشعة الشمس المباشرة ممكن أن يتسبب في تغير تحليلي في اللون، وتستخدم الملونات الترموكرومية أيضاً في الوقت الحاضر في صناعة نماذج الترمويه للملابس الواقية العسكرية ، ومع تأثير الحرارة البيئية فمن الممكن أن يتغير هذا النموذج من عديم اللون إلى شكل لوني لمحاكاة البيئة المحيطة ، وتتنوع أصناف التطبيقات غير النسيجية التي تشتمل على مواد ترموكرومية وتتضمن موازين ومؤشرات للحرارة تُستخدم لأغراض خاصة مثل طباعة الأمان، أو مؤشرات لتطبيقات مختلفة، فعلى سبيل المثال، درجة الحرارة المناسبة للتخزين أو للخدمة (Aitken, D., 1996, p. 28)


#### الحبر الحراري :

تعد الصبغة الحرارية إحدى أهم المؤشرات التي توضح حدوث تغير في درجة الحرارة ، ونتيجة لذلك فإنه يتم استخدامها في العديد من التطبيقات الطبية والإلكترونية ، كذلك يُشير هذا النوع من الأصباغ إلى التغير الحادث في الخصائص الكيميائية والحرارية للمادة ، وتكون الأحبار الحرارية ذات خصائص مشابهة للعديد من الأحبار الأخرى ، ولكنها تختلف عنها بأن لديها خاصية تغيير اللون نتيجة لدرجة الحرارة التي يتعرضون لها وتتم إذابتها مع المذيبات العضوية.

ويكون المكون النشط لهذه الأحبار هو إما بلورات سائلة أو ليوكو مشتق ( derived leuco ) ، وتكون الأحبار المستندة على البلورات السائلة حساسة لتغيرات درجات الحرارة الصغيرة جداً، ولكنها باهظة الثمن وصعبة التصنيع، وتستخدم الأحبار الحرارية عادةً مشتقات (leuco)، عندما يتطلب تغيير بالكامل في اللون يصل إلى ثلاث درجات فأكثر (Christie, M., 2005, p. 26)

#### الأنظمة الترموكرومية " الحرارية " العضوية :

تستخدم الأنظمة الترموكرومية العضوية في العديد من التطبيقات مثل الألياف ، أدوات تخزين الصور وأجهزة الاستشعار البصرية ، وقد تكون التقنيات الترموكرومية المختلفة قابلة للتطبيق بالإعتماد على التركيب الجزيئي ، وهذا قد يحدث نتيجة للتوازن بين الأنواع الجزيئية مثل القاعدة الحامضية (Acid-base)، الكيتو-إنول (keto-enol)، اللاكتيم لاكتام (Lactim-Lactam)، الفراغات المجسمة (Stereoisomers)، أو بين التركيب البلورية المختلفة.



## النسيج الحراري :

نسيج معالج بمواد ذكية تكسب السلوك الذكي " المواد الذكية هي مواد السلوك الذكي"، وهي قادرة على التفاعل بطريقة مباشرة ، وتكون قابلة للإنعكاس بشكل عام لمحفز خارجي ، وتتميز المنسوجات الحرارية بخاصية تغيير اللون تحت تأثير درجة الحرارة ، وظهرت أول تطورات لهذه المنسوجات في عام 1992م ، وكانت في شكل تيشترات أو ملابس رياضية ، وقد تم تفسير نجاح هذه المنسوجات من خلال استخدام الألوان العادية والثابتة ، ويمكن تطبيق المنسوجات الحرارية في مجال ملابس البحر أو في الأزياء الرسمية التي تُرتدي في بيئة يجب قياس درجة الحرارة فيها بشكل مستمر (Christie, M., 2012, p. 143)

## طرق تطبيق المعالجة الترموكرومية على النسيج :

### 1- الطلاء Coating :

عبارة عن تطبيق معجون على سطح القماش يمكن أن يحتوي على:

- 1-1-الميكرو كبسولات .
- 1-2- راتنج " مادة صمغية " أكريليك، فينيل.
- 1-3- إضافات طلاء تقليدية ومواد سطحية.

### 2- الصباغة Dyeing :

عبارة عن عملية إضافة اللون إلى المنتجات النسيجية مثل الألياف ، الغزل والأقمشة ، ويتم عمل المواد الصبغية عادةً في محلول خاص يحتوي على أصباغ ومواد كيميائية معينة وبعد الصباغة ، ويكون لدى جزيئات الصبغة ارتباطاً كيميائياً غير مقطوع مع جزيئات الألياف ، حيث أن كلاً من درجة الحرارة والتحكم في الوقت يُعدان عاملان أساسيان في عملية الصباغة ، بالإضافة لذلك هناك نوعين أساسيين للصبغة هما : الصبغة الطبيعية والصبغة الإصطناعية (بدور ثابت؛ عابدة صالح، 213، ص116)

## أنواع الأصباغ :

### 1-1-1-الأصباغ الطبيعية :

الأصباغ أو الملونات المشتقة من النباتات، الحيوانات اللافقارية، أو المعادن. فمعظم الأصباغ الطبيعية هي الأصباغ النباتية من مصادر النباتات مثل الجذور، التوت، الفشور، الأوراق، والخشب وغيرها.

### 1-1-2-الأصباغ الحمضية :

نوع من الأصباغ التي تُستخدم على الصوف والألياف الحيوانية الأخرى، وبعض الألياف المصنعة، حيث أن هذا النوع من الأصباغ يكون من النادر استخدامه على القطن أو الكتان نظراً لأن هذه العملية تتطلب استخدام مواد حمضية كاوية، مما يؤثر عليها تأثيراً سلبياً.

### 1-1-3-الأصباغ (الكاتيونية) الأساسية :

الأصباغ الكاتيونية الأساسية هي أصباغ قابلة للذوبان في الماء وتُستخدم بشكل أساسي لصبغ ألياف الأكريليك، وهي تُستخدم في الغالب مع الأحماض الكاوية، ومثل هذا النوع من الأصباغ يُستخدم للقطن، الكتان، الأسيات، النايلون، البولي أستر.

### 1-2-4-الأصباغ الإصطناعية :


تصنف الأصباغ الإصطناعية على أساس التركيب الكيميائي وطريقة تطبيقها في عملية الصباغة.

### 1-2-5-الأصباغ (الثابتة) المباشرة :

تلون الأصباغ المباشرة ألياف السليلوز مباشرة بدون استخدام الأحماض الكاوية، وهي تستخدم لصبغة الصوف، الحرير، النايلون، القطن، الرايون وغيرها من الألياف، وهذه الأصباغ ليست لامعة جداً ولها ثبات سيئ للغسيل على الرغم من أنها تُضيء بشكل سريع إلى حد ما.

### 1-2-6-الأصباغ الكبريتية :

أصباغ غير قابلة للذوبان ولكنها تذوب بمساعدة الصودا الكاوية وكبريتيد الصوديوم، وتتم



عملية الصباغة بها في درجة حرارة عالية مع استخدام كميات كبيرة من الملح حتى يخترق اللون الألياف.

### 2-1-7-أصباغ الخضب " الصبغية " :

على الرغم من أن الخضوب ليست أصباغ بالمعنى الحقيقي، إلا أنها تُستخدم على نطاق واسع لصبغ الأقمشة مثل القطن والصوف والألياف الاصطناعية وذلك بسبب ثباتها الممتاز للضوء وهي أصباغ غير قابلة للذوبان في الماء.

### 2-1-8-أصباغ الراقود :

أصباغ الراقود هي أصباغ غير قابلة للذوبان في الماء ولا يمكن صبغ الألياف بها مباشرةً ، وتعتبر الصبغة النيلية " الزرقاء " صبغة راقودية أصلية، وتعتبر هذه الأصباغ من أسرع الأصباغ عند صباغة القطن والكتان والرايون، كما أنها تُستخدم مع الأحماض الكاوية لصبغ الأقمشة الأخرى مثل الصوف، البولي أستر، النايلون وغيرها.

### 2-1-9-الأصباغ التفاعلية :

تتفاعل الأصباغ التفاعلية مع جزيئات الألياف لتشكيل مركب كيميائي، ويتم تطبيقها إما مع محلول قلوي أو مع المحاليل المحايدة التي تكون بعد ذلك قلوية في عملية أخرى منفصلة، استخدمت الأصباغ التفاعلية في الأصل لألياف السليلوز فقط، حالياً تستخدم بأنواعها المختلفة لصبغ الصوف والحرير والنايلون والأكريليك، كما يوجد أنواع أخرى من الأصباغ منها: الأصباغ الحمضية الكاوية، الأصباغ الجزيئية، الأصباغ المعدنية، أصباغ الأزو، أصباغ الأنيلين (Jassim, M., 2016, p. 16).

### مراحل الصباغة :

المرحلة الأولى : نشر صبغة من حمام الصبغة على سطح الألياف.

المرحلة الثانية: تكثيف الصبغة على سطح الألياف.

المرحلة الثالثة: نشر الصبغة على نواة الألياف.

المرحلة الرابعة: تثبيت الصبغة على الألياف (Jassim, M., 2016, p. 20)

### 3- الطباعة " Printing " :

تكون الطباعة على جانب واحد من النسيج ، وفي حين أن الصباغة تحمل لوناً موحداً، فإن الطباعة تسمح بتطبيق مجموعة من الألوان المختلفة على المنسوجات فهي العملية التي يتم من خلالها التلوين على النسيج، وعادة ما يكون عدد المعاجين المستخدمة في عملية الطباعة بين 5 : 10 معاجين مطلوبة للنموذج الواحد، ويمكن تزويد اللون إما باستخدام الأصباغ أو مواد تلوين أخرى (بدور ثابت؛ عايدة صالح، 213، ص135)

### 3-1- طرق الطباعة :

#### 3-1-1-الطباعة المباشرة :

عملية تطبيق اللون مباشرةً على النسيج بالنموذج والموقع المطلوب في النسيج النهائي.

#### 3-1-2-الطباعة الرقمية :

تتميز بالسرعة نظراً لاختصارها الكثير من مراحل الطباعة ، ويضاف لذلك أن بهذا الأسلوب التقني يمكن الحفاظ على ثبات الألوان في المنسوجات والحصول على جودة عالية.

#### 3-1-3-الطباعة نافثة الحبر :

طباعة تعتمد على قذف قطرات متناهية في الصغر من الحبر.

#### 3-1-4- الطباعة الكهربائية :

طباعة تعتمد على شاشة مجهزة مغطاة بمسحوق الصبغة ، وتمر عبر مجال كهربائي وبأسلوب تقني يعتمد على الشحنات الكهربائية ، يتم سحب الحبر وتغطية المطبوعات بالألوان المختلفة (Jassim, M., 2016, p. 23).



### 3-1-5- طباعة الشاشة :

يكون فيها التصميم موضوعاً على شاشة من البولي أستر أو أي شبكة ناعمة أخرى ، مع وجود مناطق فارغة مغلقة بمادة غير نفاذة للحبر ، ومن خلال هذه العملية يدخل الحبر بشكل إجباري في فتحات الشبكة بواسطة صفيحة التعبئة أو الممسحة ، ويعمل على ترطيب القماش الموجود على سطح الطباعة من خلال حركة الممسحة ، بينما تعود الشاشة بعيداً عن القماش ويبقى الحبر موجوداً على القماش ، كما أن هذه الشاشة تعرف أيضاً باسم الشاشة الحريرية ، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه يتم طباعة لون واحد في المرة الواحدة ، لذلك يمكن استخدام عدة شاشات لإنتاج صورة أو تصميم متعدد الألوان ، وكانت هذه التقنية تسمى عملية طباعة الشاشة أو الطباعة بالشاشة الحريرية لأن الحرير كان يستخدم في هذه العملية قبل اختراع شبكة البولي أستر ، وفي الوقت الحاضر، تستخدم الخيوط الإصطناعية بشكل شائع في عملية طباعة الشاشة، وتكون الشبكة الأكثر شيوعاً في الاستخدام العام مصنوعة من البولي أستر، كذلك يوجد مواد شبكة ذات استخدام خاص تكون مصنوعة من النايلون متاحة لطباعة الشاشة، ويوجد أيضاً أنواع مختلفة من حجم الشبكة حيث أن حجم الشبكة هو الذي سيحدد النتيجة وشكل التصميم النهائي على النسيج.

### 3-2- أنواع الطباعة على النسيج :

#### 3-2-1- الطباعة بخرز الكافيار Caviar beads :

الغراء الذي يتم طباعته بشكل التصميم، حيث تندمج حبات الخرز البلاستيكية الصغيرة بشكل جيد مع مناطق القطعة المتينة بحيث تكون سطح ملموس رائع جداً.

#### 3-2-2- الطباعة بالحبر المتصدع Cracking ink :

هذا النوع من الطباعة ينتج عنه سطحاً متصدعاً بشكل مُتعمد بعد التجفيف.

#### 3-2-3- الطباعة بالحبر المُتمدد (المنتفخ) Expanding Ink - Puff :

الحبر المُتمدد أو المنتفخ هو حبر مضاف إلى أحبار البلاستيوسول والذي يرفع الطباعة عن الملابس، وهو يعطي تأثير ثلاثي الأبعاد لشكل التصميم. يُستخدم هذا النوع من الحبر في أغلب الأحيان عند الطباعة على الملابس.

#### 3-2-4- الطباعة الصفيفية Foil :

تُعطي تأثير إنعكاس / مرآة بالنظر إليها، وبالرغم من أن الطباعة الصفيفية تنتهي بعملية الضغط بالحرارة إلا إنها تحتاج إلى عملية طباعة الشاشة من أجل إضافة الغراء اللاصق لإعطاء التأثير اللامع.

#### 3-2-5- طباعة البلاستيوسول Plastisol :

البلاستيوسول هو الحبر الأكثر شيوعاً من حيث الاستخدام في زخرفة الملابس التجارية ، ولونه جيد على الملابس الداكنة ويبرز تفاصيل الرسم بشكل واضح، وذو ملمس بلاستيكي. تكون الطباعة به أكثر ليونة بإضافة مكونات خاصة، أو أثقل بإضافة طبقات إضافية من الحبر، وتتطلب أحبار البلاستيوسول الحرارة (حوالي 150 درجة مئوية، 300 درجة فهرنهايت لكثير من الأحبار).

#### 3-2-6- طباعة PVC :

نوع جديد نسبياً من أنواع الطباعة ، لديها نفس خصائص طباعة البلاستيوسول بدون اثنين من المكونات السامة الرئيسية الموجودة بها، كما أنها تضيف ملمساً ناعماً على النسيج (Robertson, S., 2008, p. 31).

### الإطار التطبيقي :

هدفت الباحثتان الي اختيار أقمشة مناسبة تفي بإحتياجات الأطفال في مرحلة المهد ومعالجتها كيميائياً بالأصباغ الترموكرومية ، وذلك لتوظيفها لمراقبة حرارة الأطفال في هذه المرحلة .

### مواصفات الأقمشة المستخدمة :

تم تحديد مواصفات الأقمشة المستخدمة في تنفيذ تصميمات ملابس الأطفال ، والتي ستوظف كذلك كأجزاء معالجة ترشد على تغير درجة حرارة جسم الطفل ، ولقد تم إختيار اقمشة تريكو اللحمة الدائري من خامة القطن ، تم إنتاجها في مؤسسة " بوليماي" والواقعة في مدينة المنستير بالجمهورية التونسية .



جدول (1) مواصفات القماش المستخدم (محل الدراسة)

المواصفات	المتغير
100% قطن	نوع الخامة المستخدمة
8 صفوف /سم	عدد الصفوف / سم
10 أعمدة / سم	عدد الأعمدة / سم
1/30	نمرة الخيط
الريب 1/1	التركيب النسجي
80 سم	عرض القماش على الماكينة

تم اختيار التريكو اللحمة الدائري كتركيب نسجي لما يوفره من خصائص راحة تسهل مرور الهواء ، وتساعد على تهوية الجسم وتقلل العرق ، وتؤثر على الدفاع ، كما يجعلها أكثر مقاومة للتجعد عن الأقمشة المنسوجة وأكثر مرونة مما يجعل من السهل تخزينها لإحتفاء التجاعيد بسرعة ، ويعتبر التريكو من الأقمشة المستحب إستخدامها في ملابس الأطفال وذلك لمميزاتها العديدة.

مواصفات المادة الترموكرومية المستخدمة (محل الدراسة) :

أصبحت أصباغ الترموكروميك ذات إستخدام واسع النطاق من خلال الصناعات المختلفة بما في ذلك صناعة النسيج ، التطبيقات العسكرية وصناعة البلاستيك وذلك لأن هذه الأصباغ تعمل بشكل وظيفي من خلال تغير اللون مع التعرض إلى الحرارة ، وهي صبغة حرارية متحولة اللون (مسحوق الترموكروميك) ذو لون برتقالي، تتحول هذه الصبغة حرارياً ، فكلما تم تعريض الصبغة إلى درجة حرارة أكثر من (37 درجة مئوية ما يعادل 6، 98 فهرنهايت) تغير لونها البرتقالي ومال إلى البياض ، وتم تحضير محلول الصباغة بإستعمال مسحوق صبغة ترموكرومية على شكل ميكروكبسولات حاملة للحبر الحراري (ORANGE-RE-O21) والتي تم إنتاجها من شركة (GEM'INNOV).

معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية باستخدام عملية الصباغة :

أولاً : عملية المعالجة :

تم إرفاق الميكرو كبسولات الحاملة للمادة الترموكرومية على المنسوجات بطريقة الصباغة بطريقة الغمر (Exhaustion) ، وهو عبارة عن غمر المنسوجات في حمام يحتوي على :

- 1- ميكرو كبسولات: تحتوي الأصباغ الملونة.
- 2- مادة رابطة (أكريليك) لتثبيت الكبسولات في النسيج لمنحه خاصية متانة التطبيق (مقاومة الغسيل).
- 3- إضافات مواد سطحية، لمساعدة الكبسولات المكروولية على الهجرة من حمام الصباغة إلى سطح النسيج وذلك عن طريق اختلاف الرقم الهيدروجيني (درجة حموضة حمام الصباغة) PH ، قوة الإلتصاق FI ، درجة الحرارة ° T

ثانياً : التجهيز لعملية المعالجة :


الغلي في القلوي :

في البداية لا بد من إزالة الشموع والشوائب من القماش المستخدم عن طريق عملية الغلي في القلوي وذلك على ماكينة الجير (Alkan T500) .

يحتوي الحمام المائي على الهيدروكسيد صوديوم (15 جرام / لتر) وعامل إبتلال، وتم التسخين في درجة حرارة 95 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة بحيث تكون نسبة القماش إلى الحمام 1:25 ثم يغسل القماش مرة في درجة حرارة 90 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، ثم مرتين بالماء البارد لمدة 15 دقيقة ثم العصر والتجفيف.

التبييض :

أجريت عملية التبييض على ماكينة الجير السابقة بإستخدام حمام مائي يحتوي على هيدروكسيد الصوديوم (3 جرام / لتر) ، أكسيد الهيدروجين 6جرام / لتر) وسيليكات ومثبتة عضوي وذلك لمدة 30 دقيقة بحيث تكون نسبة



القماش الحمام 1:25 ثم يغسل القماش في درجة حرارة 95 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة ثم مرتين بالماء البارد لمدة 15 دقيقة ثم العصر والتجفيف.

ثالثاً: إجراء عملية المعالجة الترموكرومية على النسيج:

1- تحضير حمام الصباغة:

أ- يؤخذ النسيج المبيض.

ب- يؤخذ الماء للحفاظ على نسبة المادة السائلة بنسبة 1:20.

ت - إضافة 15 مل من العامل الكاتيوني لإعطاء الألياف شحنة كاتيونية قوية جداً.

ث- صبغة ترموكرومية في شكل كبسولات مكروولية تحتوي الحبر الحراري: 20 جم / لتر.

ج- عامل تسوية التثبيت غير الأيوني 10-15 (Alpadet CLW): مل / لتر.


ح- مادة رابطة ناعمة للأكريليك: 20 جم / لتر.

خ- درجة الحرارة: درجة حرارة الغرفة.

د-التجفيف عند 90 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة.

2- تثبيت المعالجة على النسيج:

- التثبيت الحراري للقماش المعالج (Thermofixation) بإستعمال فرن تجفيف عند 140 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.



معالجة أقمشة ملابس الأطفال بالخاصية الترموكرومية بإستخدام عملية الطباعة:

إعداد المعجون الحراري (Thermochromic):

تم إعداد المعجون الحراري لتطبيقه على النسيج بإستعمال الصبغة الترموكرومية (ORANGERE-021) والتي تم إنتاجها من شركة (GEM'INNOV).

مكونات المعجون الحراري:

- مسحوق الصبغة الترموكرومية: 20 %.

- مكثف مستحلب: (Soleprint BCL) 76 %.

- رابط أكريليك: (Resacryl M) 3 %.


تم إستخدام مثبتات (Bricoprint SF20E) للطباعة 1 % ، وهو مساعد لتثبيت الأصباغ ، عبارة عن مادة بيضاء تحتوي على ترابط بولي أكريلات مع زيوت معدنية في الماء، جاهزة للإستخدام، وتحتوي على مكثف ومساعد لتثبيت الصبغة.

أولاً: مراحل تجهيز وطباعة النسيج:

مرت عملية تجهيز النسيج والطباعة بعدة مراحل تشمل:

➤ المرحلة الأولى: تجهيز النسيج لعملية الطباعة: يجب أن يكون سطح النسيج خالياً من الألياف الزائدة، لذلك يتم تجهيز النسيج بداية قبل عملية الطباعة وذلك لضمان لون موحد وطباعة خالية من العيوب.

➤ المرحلة الثانية: ترسيب اللون على سطح النسيج الجاف: تعمل هذه العملية بطريقة مستمرة لوضع اللون على سطح النسيج، وتمت بطريقة طباعة الشاشة.



➤ المرحلة الثالثة : تثبيت اللون المطبوع : هذه العملية يمكن تنفيذها بعدة طرق هي : الفيزيائية ، الكيميائية ، وتم استخدام الطريقة الفيزيائية (التثبيت الحراري).

➤ المرحلة الرابعة : إزالة عجينة المكثف : يكون عادةً بواسطة الغسيل.

ثانياً : طباعة النسيج بالمعجون الحراري باستخدام تقنية طباعة الشاشة:

تكون شاشة الطباعة مصنوعة من قطعة من الشبك المشدود على إطار، ويتم تشكيل الإستنسل بواسطة حجب أجزاء من الشاشة في الصورة السلبية للتصميم ليتم طباعتها، من خلال المساحات المفتوحة حيث سيظهر الحبر على القماش، ثم توضع الشاشة فوق القماش ويوضع الحبر على الجزء العلوي من الشاشة، ودفع الحبر خلال الثقوب الموجودة في الشبكة، وتستخدم ممسحة (شفرة مطاطية) لتحريك الشبكة لأسفل وصولاً إلى القماش، وتدفع الممسحة الحبر إلى الجزء الخلفي من الشاشة، حيث يتم ضخ الحبر الموجود في فتحة الشبكة أو إنفاصه بمقدار محدد ومحكوم، أي أن وضع الحبر الرطب يكون متناسباً مع سمك الشبكة أو الإستنسل.

ويوجد نوعان شائعة الاستخدام للطباعة بتقنية طباعة الشاشة هي : الطباعة المسطحة، الطباعة الإسطوانية، والنوع الأكثر استخداماً على نطاق واسع هو الطباعة المسطحة وهي التقنية التي تم استخدامها في هذا البحث.

ثالثاً: التجفيف :

تم تجفيف المعجون الحراري بتعريضه لمدة 10 دقائق لدرجة الحرارة المحيطة 22 درجة مئوية.

رابعاً : البلمرة :

هذه العملية لا بد منها لتثبيت الأصباغ الترموكرومية بالنسيج بعد عملية الطباعة، وهي تعتبر عملية ربط حراري بين المواد النسيجية والمواد الصبغية، وذلك بتعريض النسيج للحرارة لمدة 15 دقيقة عند 140 درجة مئوية.

توظيف أجزاء من الأقمشة المعالجة في تصميمات لملايس الأطفال في مرحلة المهد :

أولاً : إختيار الخامات والتراكيب النسيجية المستخدمة :

ثانياً : إعداد مجموعة التصميمات لملايس الأطفال المعالجة بالخاصية الترموكرومية.

- إختيار مناطق توظيف الكروم الحراري على القماش.
- إختيار القطع الملبسية الأكثر استعمالاً لمرحلة المهد.
- إختيار المقاسات المناسبة لمختلف أعمار مرحلة المهد.

أولاً : إختيار الخامات والتراكيب النسيجية المستخدمة :

القماش المستخدم للطباعة من قماش التريكو ذي التركيب البنائي (الريب 1/1) ، قطن (100%) ، وقد تم إختيار القطن بسبب إستخدامه الشائع في ملايس الأطفال وأصله الطبيعي وملمسه الناعم والمريح، تم إختيار منتج الكروم الحراري (محل الدراسة) بناءً على قوة ارتباطه مع خامة القطن .

ثانياً : إعداد مجموعة التصميمات لملايس الأطفال المعالجة بالخاصية الترموكرومية.

لتحديد أكثر أجزاء الجسم تأثراً بالحرارة ولمعرفة مناطق توظيف الكروم الحراري على القماش وإعداد مجموعة التصميمات الملبسية المناسبة للطفل في مرحلة المهد ، تم إجراء مقابلات مع خبراء ومختصين في مجال الطفولة، كانت المقابلات التي أجريت موجهة إلى الأطباء ، خبراء الطفولة والمعنيين بالأطفال يومياً، وتم تصميم أداة بحث (إستبان مفتوح) لإستطلاع آرائهم وتم طرح بعض الأسئلة عليهم كما يلي:

1. ما أكثر المناطق في جسم الطفل تأثراً بالحرارة ؟
2. أين يمكن أن تكون المناطق المعالجة بالخاصية الترموكرومية في القطع الملبسية ؟
3. ما أكثر القطع الملبسية إستعمالاً في مرحلة المهد من حديثي الولادة إلى عمر سنتين ؟

وللإجابة على هذه الأسئلة تم تصميم (إستبان مفتوح) بعنوان (توظيف أقمشة الملايس ذات الخاصية الترموكرومية في مراقبة حرارة الأطفال بمرحلة المهد) موجهة للأطباء والمختصين في مجال الطفولة .

### الإجابة على السؤال الأول : ما أكثر المناطق في جسم الطفل تأثراً بالحرارة ؟

أجمع الخبراء بنسبة 100% على أن الحمى تتميز بدرجة حرارة جسم أعلى من المتوسط (37 درجة مئوية) ، وهناك طرق للتعرف على الأعراض التي قد تشير إلى ما إذا كنت بحاجة إلى زيارة الطبيب أم لا ، ويمكن التأكد من وجود حمى بدون مقياس حرارة بلمس الجبهة وراحتي الأطراف والصدر أو الرقبة لمعرفة ما إذا كانوا أكثر حرارة من المعتاد.

لمس أطراف الطفل	لمس صدر الطفل	لمس خلف الرقبة	لمس جبهة الطفل
			
<a href="https://www.bebeabord.org/bebe-malade">https://www.bebeabord.org/bebe-malade</a> مناطق الجسم الأكثر تأثراً بالحرارة			


### الإجابة على السؤال الثاني : أين يمكن أن تكون مناطق القطع المعالجة بالخاصية الترموكرومية في القطع الملبسية ؟

- اتفق الأطباء وخبراء الطفولة بنسبة 95% على أن يكون القماش المعالج بالكروم الحراري يلامس مباشرة جسم الطفل وخاصة في الأجزاء التالية :
1. على الصدر : يتم دمج القطع المعالجة بالكروم الحراري في شكل نموذج مطبوع أو مصبوغ وممتد على الصدر والإبط.
  2. على الرقبة : يتم دمج القطع المعالجة بالكروم الحراري في الأكوال على شكل نموذج مصبوغ وممتد على كامل الرقبة.
  3. على الجبهة : يتم دمج القطع المعالجة بالكروم الحراري في قبعة الرأس في شكل نموذج مصبوغ وممتد على كامل الجبهة.
  4. على الأطراف : يتم دمج القطع المعالجة بالكروم الحراري مع القطع الملامسة لأطراف الأرجل أو اليدين في شكل نموذج مصبوغ أو مطبوع.
  5. يفضل الخبراء أن يكون مقاس الملابس مناسباً (بدون إتساع) بحيث يكون العنصر الحراري في إتصال مباشر مع جلد الطفل.

### الإجابة على السؤال الثالث : ما أكثر القطع الملبسية إستعمالاً في مرحلة المهد من حديثي الولادة إلى عمر سنتين؟

أكد الخبراء أنه بالنسبة لحديثي الولادة يكون التركيز على سهولة الارتداء ، فمن المحبذ إختيار الملابس ذات القطعة الواحدة ، التي تضمن لهم الراحة مع أقصى تغطية: كإختيار السالوبيبات ، أو الملابس المجمععة بكيسونات في منطقة الحجر والتي تكون أكثر سهولة في وقت الخلع ، كما أكدوا على تجنب الموديلات التي يتم ربطها بالرأس، وقد تسبب الإختناق.

وبالنسبة للطفل في مرحلة الحبو يكون التركيز على الراحة وسهولة الحركة وكذلك سهولة الارتداء والخلع فيفضل إرتداء تيشرتات وصدريات بأكمام قصيرة تسمح بتوزيع الهواء وبنظونات ذات وسط من المطاط حيث يمكن خلعها وإرتداؤها بسهولة، وفي الليل تعتبر القمصان الليلية والبيجامات القطن مثالية للأطفال ، وفي الجو البارد يمكن للطفل إرتداء سالوبيت (أوفر أول) بأكمام طويلة، أو تيشرتات طويلة.



### نتائج البحث :

بعد إجراء المعالجة الترموكرومية بطريقة الصباغة والطباعة ، تم قياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة التريكو (محل الدراسة) ، وذلك بإجراء بعض الإختبارات المعملية على أقمشة التريكو قبل وبعد المعالجة ، وتمت الإختبارات تبعاً للمواصفات القياسية الأمريكية والأوروبية ، وتم تحديد طريقة التقدير ووحدة القياس المستخدمة والأخذ بعين الإعتبار عدد من العوامل التي تؤثر في عملية القياس ، كالدقة في تحديد وقص مساحة العينة وذلك في جميع الإختبارات ، كما أن نسبة الرطوبة في القماش تعتبر من العوامل ذات التأثير المباشر على دقة النتائج ، لذلك فقد تمت كل الإختبارات في مناخ حراري  $22 \pm 2$  درجة مئوية و  $65 \pm 4\%$  نسبة رطوبة ، وبعد الأخذ بأراء الأطباء والمختصين وذلك لإعداد مجموعة من تصميمات ملابس أطفال في مرحلة المههه موظف فيها أجزاء من الأقمشة المعالجة ، وتم تنفيذ عدد 6 تصميمات في معمل النسيج بالكلية التقنية للنبات بجازان .

وتم تحليل نتائج الإختبارات المعملية لقياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية قبل / بعد لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المههه طبقاً للمواصفات القياسية الدولية.

### قياس أثر المعالجة الترموكرومية على الخواص الطبيعية والميكانيكية لأقمشة ملابس الأطفال في مرحلة المههه :

#### إختبار وزن الأقمشة : Fabric Weight :

تم إجراء هذا الإختبار طبقاً للمواصفة الأمريكية القياسية لعام 2002م ، وتم التعبير عن وزن القماش بوزن وحدة المساحة (weight unit area) ، وإختيار عينة صغيرة من القماش بمساحة 20 بوصة مربعة ، ثم وزن هذه العينة على ميزان حساس ، ثم حساب وزن المتر المربع (منى وجيه، 2004، ص47) .

#### إختبار قياس سمك القماش : Fabric Thickness Measurement :


الأقمشة تعتبر مادة قابلة للإنضغاط (Compressible material) ، لذا فإنها تحتاج إلى إختبار خاص لتحديد السمك ، ويعتمد إختبار سمك الأقمشة على قياس دقيق للمسافة بين سطحين مستويين ومتوازيين ، يفصلهما شريحة من القماش بحيث يتم تطبيق ضغط معلوم بين السطحين ، ويعمل أحد السطحين بمثابة ضاغط والسطح الآخر بمثابة قاعدة ، وتم إجراء هذا الإختبار طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية لعام 1996م قبل وبعد المعالجة ، وذلك بإستخدام جهاز مقياس شيرلي للسمك .

#### إختبار تقدير الإنسدال : Drop-off Assessment Test :

تتلخص الفكرة الأساسية لإجراء إختبار تقدير إنسدال الأقمشة في وضع عينة دائرية من القماش بين قرصين صغيرين بحيث تتدلى الأطراف الحرة لعينة القماش حول القرص الأسفل ، ويتم تحديد الظل الناتج عن شكل عينة الإختبار أثناء إنسدالها على شريحة من الورق ، حيث يكون الظل غير دائري ، ويأخذ المحيط لمساحة الظل شكلاً متموجاً بمثابة الشكل الذي تنسدل به العينة (محمد صبري، 2003، ص106) .

#### قوة الشد والإستطالة : Tensile Strength and Elongation :

يعتبر تقدير قوة الشد لنوعية ما من الأقمشة المنسوجة من الإختبارات ذات الأهمية الكبرى لما تمثله هذه الخاصية من دلالة على درجة متانة وقوة تحمل القماش لإجهاد الشد ، ويتم تقدير قوة شد القماش عند القطع (Breaking Strength) بمقدار القوة المطبقة على عرض عينة الإختبار والتي تسبب القطع (Rupture) ، وذلك بإستخدام قطعة من القماش ذات مقاس محدد والتي يتم تعريضها إلى قوة أو حمل متدرج في الزيادة حتى الوصول إلى نقطة القطع (Point of Rupture) ، وتعتبر طبيعة الإستخدام للقماش المختبر هي العامل الأساسي في تحديد مستوى الحمل المطلوب تطبيقه على عينة الإختبار ، حيث أنه ليس بالضرورة الوصول إلى نقطة القطع أثناء إجراء الإختبار ، وإنما قد يتم الإكتفاء بمقدار حمل محدود يتناسب مع كفاءة الأداء المطلوب (منال كشك وآخرون؛ 2005، ص98) .



### قوة التمزق للأقمشة : Fabric Tearing Strength :

هناك عوامل خارجية تؤثر على قدرة القماش على مقاومة التمزق ، مثل طبيعة ومدة الإستعمال ، والذي يؤدي إلى استهلاك الأقمشة وتغير خواصها ، و أيضا نوعية عمليات الصباغة والتجهيز التي تتم على الأقمشة بعد إنتاجها ، ويعتبر إختبار مقاومة التمزق للأقمشة أحد الإختبارات الأساسية التي يتم إجراؤها بعد الإنتهاء من هذه العمليات ، وتعرف قوة التمزق للأقمشة بأنها القوة اللازمة لإحداث التمزق في القماش (منال كشك وآخرون؛ 2005، ص101) .

### الإحتكاك : Fabric Abrasion :

الإحتكاك هو إزالة لبعض مكونات من القماش من خيوط وشعيرات بفعل سطح آخر حاك ويمكن تصنيف ، ويحدث فعل الإحتكاك نتيجة تعرض القماش للإنتشاء بصفة متكررة ، فينتج عن ذلك إحتكاك داخلي لمكونات القماش من خيوط وشعيرات مع بعضها البعض ، ويتم قياس نتيجة هذا الإختبار بتقدير عدد الكرات المتكونة على سطح عينة محددة الأبعاد من القماش بعد تعريضها لفعل الإحتكاك أو وزن العينة قبل وبعد عملية الإحتكاك ، أو بإستخدام الطريقة المظهرية (Appearance) حيث يتم إجراء مقارنة بين عينة الإختبار بعد تطبيق فعل الإحتكاك مع عينات قياسية (SDL, International Ltd, 2002, p. 12) .

### إختبارات ثبات اللون :

يشير الثبات إلى قوة النسيج لتحمل ظروفًا معينة مثل التعرق والغسيل وأشعة الشمس في الحياة اليومية ، عند ذكر ثبات إستخدام النسيج ، فهذا يعني إلى متى يكون النسيج مقاومًا للعوامل الخارجية التي سيتعرض لها بالإضافة إلى ذلك، تعد إختبارات الثبات مهمة جدًا من حيث إظهار الجودة في منتجات المنسوجات.

### 1- ثبات اللون للإحتكاك (مبلل – جاف) :

تم تحديد قوة الإحتكاك من خلال إستخدام جهاز (Crock Metter) وفقاً للمواصفة العالمية لعام 2016م ، لتقييم تحلل الصبغة عن طريق الإحتكاك عند التجفيف أو الترطيب وذلك بإستخدام المقياس الرمادي ، وأعد الإختبار بقياس مقدار إنتقال اللون من سطح القماش المختبر إلى سطح القماش الحاك ، حيث تم حك القماش تحت الإختبار على جهاز الإحتكاك بقطعة قماش بلون أبيض بمواصفات خاصة للفحص والإختبار ، وذلك لعدد 20 مرة إحتكاك ذهاباً وإياباً ، وتم عمل الإختبار مرتين لكل عينة بحيث يكون قماش الإختبار الحاك جاف مرة والأخرى مبتل ، ثم قياس درجة التبقع على قماش الإختبار الحاك بالمقياس الرمادي .

### 2- ثبات اللون للغسيل :

تم الإختبار بغسل العينات (محل الدراسة) مع مواد منظفة في درجة حرارة 40 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة ، ثم تقسيم العينة المختبرة إلى خمس أجزاء ، ثم حياكة كل جزء من العينة المختبرة مع عينة من قماش قطني خاص بالإختبار ، ثم قياس نسبة التغير في لون العينة وكذلك نسبة التبقع على عينة القماش الخاصة بالإختبار ، ولتحديد درجة ثبات اللون ، تم إستخدام المقياس الرمادي الذي يتدرج من رقم 1 إلى رقم 5 ، بحيث يمثل رقم 5 أعلى معدل ثبات لوني ورقم 1 أقل معدل ثبات لوني لعينة القماش تحت الإختبار ، ولقد تم إستعمال المواصفة الأمريكية لعام 1972م .


### 3- ثبات اللون للتعرق :

تم إجراء إختبار ثبات اللون للتعرق لتحديد مقدار فقدان اللون الذي تظهره الأقمشة المعالجة بعد وضعها في محلول حامض وقلوي بعد الغسيل ، وكمية اللون التي تعطيها للأقمشة الأخرى بإستخدام جهاز ثبات اللون للتعرق ، وقسمت العينة إلى خمس أجزاء ، ثم وضعت العينة المختبرة في محلول حامض وقلوي ، ثم حياكة كل جزء منها مع عينة من قماش خاص بالإختبار بخامة القطن ، ثم وضعت عينة الإختبار بعد تجهيزها في جهاز الإختبار الذي يقوم بالضغط الميكانيكي ببطء على العينة في درجة حرارة  $38 \pm 1^\circ$  لمدة 6 ساعات حتى تجف العينة ، ثم قياس نسبة التغير في لون العينة ، وكذلك نسبة التبقع على عينة القماش الخاصة بالإختبار لتحديد درجة الثبات اللوني لها ، وأستخدم المقياس الرمادي الذي يتدرج من رقم 1 إلى رقم 5، بحيث يمثل رقم 5 أعلى معدل ثبات لوني ورقم 1 أقل معدل ثبات لوني لعينة القماش تحت الإختبار.

**نتائج إختبارات وزن وسمك القماش :**

**جدول رقم (2) نتائج إختبارات وزن وسمك القماش**

سمك القماش (مم)	وزن القماش (جرام/متر <sup>2</sup> )	
1,03	355	قماش غير معالج
1,04	367	قماش مصبوغ
2,10	423	قماش مطبوع





يوضح الجدول والشكل أن وزن وسمك القماش ارتفع إرتفاعاً ملحوظ بعد معالجة القماش بطريقة الطباعة حيث أن وزن القماش ارتفع من 355 جرام/متر<sup>2</sup> إلى 423 جرام/متر<sup>2</sup> وسمكه من 1,03 مم إلى 2,10 مم ، وهذا يفسر بأن ارتفاع الوزن والسمك له علاقة مباشرة بسمك المعجون الحراري ، إرتفاع طبقة معجون الطباعة يرفع وزن وسمك القماش.

**نتائج إختبارات الخواص الميكانيكية على الأقمشة المستخدمة :**

**جدول (3) نتائج إختبارات الخصائص الميكانيكية والوظيفية على الأقمشة المستخدمة**

مقاومة التآكل بالإحتكاك (جرام/متر <sup>2</sup> )		قوة التمزق (نيوتن)		مقاومة الشد والإستطالة للنسيج				معامل الانسداد %	الخواص
				الإستطالة %		مقاومة الشد (نيوتن)			
الوزن بعد الإختبار	الوزن قبل الإختبار	في الإتجاه الطولي	في الإتجاه العرضي	في الإتجاه الطولي	في الإتجاه العرضي	في الإتجاه الطولي	في الإتجاه العرضي		الأقمشة
212	250	45.12	43.23	71.56	81.07	86	86.23	34.02	قماش غير معالج
200	256	43.54	42.01	71.12	80.87	82	82.01	35.04	قماش معالج مصبوغ
353	356	46.82	45.03	55.69	65.21	93	93.23	39.59	قماش معالج مطبوع





يوضح الجدول نتائج اختبار قياس الإنسدالية على أقمشة العينات محل الدراسة إرتباطاً بنوع المعالجة الكيميائية المستخدمة، وبينت النتائج أن خاصية الإنسدالية للأقمشة المطبوعة تأثرت بعد القيام بالمعالجة فمعامل الإنسدال أرتفع من 02، 34% إلى 59، 39%.

أما عن القماش المصبوغ ف لوحظ أن خاصية الإنسدالية لم تتأثر كثيراً بعملية الصباغة. نسبة معامل الإنسدال أرتفعت إرتفاعاً بسيطاً من 02، 34% إلى 04، 35% ولكن بقي تقييم إنسدالية الأقمشة بعد المعالجة جيد لأن معامل الإنسدال لم تتجاوز 40% مقارنة بالقيم النموذجية لمعامل الإنسدال التي تتراوح بين 30% إلى 90%. ومن خلال هذه النتائج يتبين أن إنسدالية القماش مرتبطة بسمكه ووزنه وإرتفاع السمك والوزن تزداد متانته وتخفض إنسداليته وبالتالي يرتفع معامل الإنسدال.

#### تحليل نتائج اختبار قياس مقاومة الشد والاستطالة :

يوضح الجدول والشكل أن قوة الشد أرتفعت بشكل ملحوظ من 23، 86 نيوتن إلى 23، 93 نيوتن في الإتجاه العرضي ومن 86 نيوتن إلى 93 نيوتن في الإتجاه الطولي بالنسبة للقماش المطبوع ، أما عن القماش المصبوغ ، فقد بينت النتائج أن قوة الشد أنخفضت من 23، 86 نيوتن إلى 01، 82 في الإتجاه العرضي ومن 86 نيوتن إلى 82 في الإتجاه الطولي .

ولقد لوحظ أيضاً في الشكل أن القدرة على الإستطالة أنخفضت بعد المعالجة وخصوصاً بالنسبة للعينات المطبوعة ، فلقد أنخفضت من 07، 81% إلى 21، 65 بالإتجاه العرضي ومن 56، 71% إلى 69، 55% بالإتجاه الطولي.

أما عن القماش المصبوغ فقد لوحظ أن نسبة الإستطالة في الإتجاه العرضي أنخفضت إنخفاضاً بسيطاً من 56، 71% إلى 12، 71% في الإتجاه الطولي ، ومن 07، 81% إلى 87، 80% في الإتجاه العرضي ولا يعتبر هذا الإنخفاض معبراً.

وكتحليل لنتائج اختبار قوة الشد والإستطالة ، يتبين أن المعالجة أثرت بالأساس على قوة تحمل القماش لإجهاد الشد فعملية الطباعة حسنت من متانة وقوة تحمل القماش على عكس عملية الصباغة التي خفضت من قوة تحمل القماش وأثرت سلبياً على خاصية مقاومة الشد ، ولكنها لم تؤثر على خاصية المطاطية للقماش ولم تغير في نسبة الإستطالة.

#### تحليل نتائج اختبار مقاومة التمزق :

يوضح الجدول والشكل أن مقاومة التمزق للقماش المطبوع أرتفعت من 23، 43 نيوتن إلى 03، 45 نيوتن في الإتجاه العرضي ومن 12، 45 نيوتن إلى 82، 46 نيوتن في الإتجاه الطولي ، أما بالنسبة للقماش المصبوغ فإن قوة التمزق أنخفضت من 23، 43 نيوتن إلى 01، 42 نيوتن في الإتجاه العرضي ومن 12، 45 نيوتن إلى 54، 43 نيوتن في الإتجاه الطولي.

#### تحليل نتائج اختبار مقاومة الإحتكاك :

يوضح الجدول والشكل أن وزن القماش الغير مصبوغ والمصبوغ أنخفض بعد عملية الإحتكاك ، فلقد تبين أن القماش الغير معالج مقاومته ضعيفة للإحتكاك وأن الصباغة لم تحسن من هذه الخاصية بل بالعكس القماش



المصبوغ مقاومته للإحتكاك تعتبر ضعيفة فلقد أنخفض متوسط وزن العينات من 256 جرام /م/ إلى 200 جرام /م/.

أما بالنسبة للقماش المطبوع فلقد بين الجدول أن الوزن بعد الإحتكاك لم يتغير تغيراً ملحوظاً فلقد أنخفض متوسط وزن العينات من 356 جرام /م/ إلى 353 جرام /م/ ، لذلك يتبين بأن المعالجة بطريقة الطباعة حسنت من خاصية مقاومة الإحتكاك للأقمشة.


هذه النتائج تدل على أن هناك علاقة بين وزن القماش وسمكه والخصائص الميكانيكية للقماش فإرتفاع سمك القماش يرتفع الوزن وترتفع مقاومة الشد والتمزق وخاصة مقاومة الإحتكاك للأقمشة وتنخفض نسبة الإستطالة. ومن خلال هذه النتائج تبين أن المعالجة الترموكرومية أثرت في الخصائص الطبيعية والميكانيكية للقماش محل الدراسة ، كما تبين أن المعالجة بطريقة الطباعة أثرت إيجابياً على بعض الخصائص الوظيفية للقماش المعالج كتحسين مقاومة الشد ومقاومة التمزق ومقاومة الإحتكاك ولكنها أثرت سلبياً على مطاطية القماش وإنسدالته.

أما بالنسبة للمعالجة بطريقة الصباغة فلقد بينت نتائج الإختبارات أن عملية الصباغة أثرت سلبياً على خاصية مقاومة الشد والتمزق وذلك يمكن تفسيره بأن الصباغة في درجات الحرارة المرتفعة أثرت على قوة القماش وخصائصه الميكانيكية.

#### نتائج إختبارات ثبات اللون :

جدول (4) نتائج إختبارات تأثير الإحتكاك – العرق – الغسيل على درجة الثبات اللوني

ثبات اللون للغسيل	ثبات اللون للعرق		ثبات اللون للإحتكاك		الإختبارات
	قلوي	حامضي	جاف	رطب	
5/4	5/4	5/4	5/5	5/4	قماش مصبوغ
5/5	5/5	5/5	5/5	5/5	قماش مطبوع



#### 1-تأثير الإحتكاك على درجة الثبات اللوني :

يلاحظ من خلال الجدول والشكل أن جميع العينات محل الدراسة تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة للإحتكاك الجاف والرطب حيث سجلت العينات المصبوغة والمطبوعة درجة تقييم مرتفعة على المقياس الرمادي تتراوح بين 5/4 و 5/5 ، وبينت النتائج أن عينات القماش المصبوغة سجلت أقل تقييم ثبات لوني 5/4 مقارنة بالقماش المطبوع وذلك في الإحتكاك الرطب ، ولكن يبقى تقييم ثبات اللون للإحتكاك جيد بالنسبة لكل عينات القماش المعالج .

#### 2-تأثير الغسيل على درجة الثبات اللوني :

يوضح الجدول والشكل نتائج إختبارات ثبات اللون للغسيل لأقمشة العينات محل الدراسة ، كما وضح أن مجموع العينات (محل الدراسة) تتمتع بدرجة ثبات لون جيدة جداً للغسيل، حيث سجلت العينات درجة تقييم مرتفعة على المقياس الرمادي (5/4) بالنسبة للقماش المصبوغ ، (5 / 5) بالنسبة للمطبوع .

### 3-تأثير العرق على درجة الثبات اللوني :

يوضح الجدول والشكل أن مجموع العينات محل الدراسة تتمتع بدرجة ثبات لوني جيدة لمحلول العرق الحامض ، وكذلك القلوي حيث سجلت العينات درجة تقييم مرتفعة على المقياس الرمادي تتراوح بين (5/4) بالنسبة للقماش المصبوغ ، (5/5) بالنسبة للمطبوع.

وهذه النتائج تبين أن القماش المعالج بطريقة طباعة الشاشة لم تتأثر بالإحتكاك ولا بالغسيل ولا بالعرق على عكس القماش المعالج بطريقة الصباغة ، فلقد لوحظ أن القماش تأثر قليلاً بعمليات الإحتكاك والغسيل ، وكذلك العرق وأن أغلب تقييماته على المقياس الرمادي كانت (5/4) ، ولكن يعتبر هذا التقييم تقيماً جيداً ، ويمكن إستنتاج أن إختيار الصبغة الترموكرومية كان موفقاً وأن هذه الصبغة مناسبة جداً للخامة القطنية (محل الدراسة).

### التصميمات المنفذة :

قامت الباحثتان بتصميم مجموعة من ملابس الأطفال المعالجة بالخاصية الترموكرومية Thermoclothes .

### مجموعة من ملابس الأطفال المعالجة بالخاصية الترموكرومية Thermoclothes

المواصفات	التصميم الثاني	المواصفات	التصميم الأول
<p>-فستان بكرانيش مناسب لعمر 12 شهر</p> <p>- القماش 100 % قطن</p> <p>- فستان بحمالتين وطبقات بالجزء السفلي (تنورة) نهاية كل طبقة كرانيش مثبتة الطبقات على قصة الوسط وقبعة رأس لإظهار التحذير عند إرتفاع درجة حرارة الطفل</p> <p>- المناطق ذات الكروم الحراري الموجودة في هذا الموديل هي : الحمالات، نهاية الطبقات، نهاية القبعة، صورة مطبوعة على الصدر</p> <p>- مناسبة للأطفال (البنات)</p>		<p>-سالوبيت (أوفر أول مناسب) لعمر 3 أشهر</p> <p>- القماش 100 % قطن</p> <p>- مفتوح من الأمام به كولة مرتفعة على الرقبة وبه قطعة أسفل القدمين لإظهار التحذير عند إرتفاع درجة حرارة الطفل</p> <p>- المناطق ذات الكروم الحراري الموجودة في هذا الموديل هي : صورة مطبوعة على النصف الأيمن للأمام، ياقة بالرقبة، قطعة مركبة في القدمين</p> <p>-مناسبة للأطفال (البنات والأولاد)</p>	
المواصفات	التصميم الرابع	المواصفات	التصميم الثالث
<p>-تنورة وبلوزة مناسبة لعمر 18 شهر</p> <p>- القماش 100 % قطن</p> <p>- بها أكمام قصيرة وكمر مثبت في الجزء الأعلى للتنورة لإظهار التحذير عند إرتفاع درجة حرارة الطفل</p> <p>- المناطق ذات الكروم الحراري الموجودة في هذا الموديل هي: الكمر، الكمر في الوسط، صورة مطبوعة على الصدر في الأمام</p> <p>- مناسبة للأطفال (البنات)</p>		<p>- سالوبيت مناسب لعمر 6 شهور</p> <p>- القماش 100 % قطن</p> <p>- به قصة أعلى الوسط وقطعة مركبة نهاية الذيل لإظهار التحذير عند إرتفاع درجة حرارة الطفل</p> <p>- المناطق ذات الكروم الحراري الموجودة في هذا الموديل هي: قصة أعلى الوسط(سفرة) على الصدر، نهاية الذيل ، صورة مطبوعة في الأمام</p>	

المواصفات	التصميم السادس	المواصفات	التصميم الخامس
<p>- سالوبيت مناسب لعمر 12 شهر - القماش 100 % قطن - يربط بشريط حمالات على الكتف وكسرات على خط الذيل لإظهار التحذير عند إرتفاع درجة حرارة الطفل -المناطق ذات الكروم الحراري الموجودة في هذا الموديل هي: شريط(حمالة) على الكتف، كسرات في خط الذيل، صورة مطبوعة على الصدر في الأمام - مناسبة للأطفال (البنات)</p>		<p>- بيجامة مناسبة لعمر 3 أشهر. - القماش 100 % قطن - مكونة من بلوزة بأكمام وبنطلون بكرم ومطاط نهاية الذيل لإظهار التحذير عند إرتفاع درجة حرارة الطفل - المناطق ذات الكروم الحراري الموجودة في هذا الموديل هي: صورة مطبوعة على الصدر في الأمام، البنطلون. - مناسبة للأطفال (البنات والأولاد)</p>	

#### التوصيات :

- 1- إستخدام الخامات الكرومحرارية في تصميم ملابس ذكية وظيفية يتغير لونها بإرتفاع درجة حرارة الجسم عن المعدل الطبيعي.
- 2- ضرورة توافر الخامات الكرومحرارية في صورة خيوط تطريز وإكسسوارات (كالأزرار والخرز) من أجل إمكانية إستخدامها بصورة أفضل لإضافة قيم جمالية ووظيفية متعددة في مجال تصميم الأزياء.
- 3- تشجيع الباحثين على دراسة :
  - خصائص الأحبار الترموحرارية من مشتقات Leuco وذلك لتحسين مقاومتها للأشعة فوق بنفسجية.
  - الأنظمة الجزئية للمركبات المكونة للحبر الحراري وذلك لزيادة قائمة الألوان المتاحة منها وبالتالي إمكانية زيادة أكثر تأثيرات لونية.

#### المراجع

- 1- بدور محمد ثابت؛ عابدة محمد صالح : "تقنية النسيج"، ط1، وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، اليمن، 2013م.
- 2- محمد صبري : "إختبارات المنسوجات"، نقابة مصممي الفنون التطبيقية، القاهرة، 2003 م.
- 3- منال البكري : " الملابس والصحة في القرن الحادي والعشرين"، ط1، عالم الكتب، القاهرة، 2011 م.
- 4- منى علي أحمد وجيه : "دراسة تحسين المواصفات البنائية للأربطة الطبية مقومة الأعضاء المنتجة محلياً، رسالة ماجستير، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 2004م
- 5- وفاء حسن شافعي : " ملابس الأطفال من الولادة إلى إثني عشر سنة (احتياجات ملبسية وعناية) "، دار الزهراء، الرياض، 2009 م.
- 6- وفاء صبري الصعيدي؛ جيهان عبد الحميد : " إمكانية تطويع التقنيات الالكترونية الحديثة في تصميم ملابس ذكية للأطفال تقي من البلل "، المؤتمر العلمي السنوي العربي الرابع، (إدارة المعرفة وإدارة رأس المال الفكري في مؤسسات التعليم العالي في مصر والوطن العربي)، المجلد الثاني، مصر، ابريل، كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، 2012م.
- 7- Aitken, S.; Burkinshaw, M.; Griffiths, J.& Towns, A. D. "Textile applications of thermochromic systems", Coloration and Related Topics, 26 (1), 1996.

- 8- Burkinshaw, M.; Griffiths, J.& Towns, A. D "Reversibly thermochromic systems based on PH-sensitive functional dyes", J. Materials Chem, 8 (1), 1998.
- 9- Chowdhury, M.; Joshi, M.& Butola, S. "Photochromic and Thermochromic", Colorants in Textile Applications, Journal of Engineered Fibers and Fabric, India, 9 (1), 2014.
- 10- Christie Robert, M.; Robertson, S.& Taylor, S. "Design concepts for a temperature-sensitive environment using thermochromic color change", JAIC-Journal of the International Color, Association, 15 (1), 2012.
- 11- Christie, R.M.& Bryant, D. An evaluation of thermochromic print based on microencapsulated liquid crystals using variable temperature color measurement", Coloration Technology, 12 (1), 2005.
- 12- Gordon, N. Application of microencapsulation in textiles", International Journal of Pharmaceutics, 242, 2002.
- 13- Jassim, M., Alaa, K., Hanin N.& Reham, A. "Impact of Properties of Thermochromic Pigments on Knitted Fabrics "International Journal of Scientific & Engineering Research, 7 (4), 2016
- 14- Kulcar, R; Friskovec, M., Hauptman, N., Vesel, A.& Klanjseg, M. "Colorimetric properties of reversible thermochromic printing inks", Dyes and pigments, 86 (3), 2010.
- 15- Robertson, S. & al. "Designing with a Responsive Color Palette: The Development of Color and Pattern Changing Products", Advances in Science and Technology, 60 (2), 2008.
- 16- SDL, International Ltd. Textile Testing Laboratory Equipment Catalogue, No.12,2002.
- 17- <https://www.alibaba.com/showroom/models-of-window-grilles.html>